



Primapage est un papier mince non couché haut de gamme dédié à l'impression offset heat set et cold set monochrome ou avec couleurs d'accompagnement. Le compromis entre sa blancheur naturelle, son niveau d'opacité, sa faible transvision et son toucher soyeux lui confère un excellent confort de lecture.

Primapage peut être utilisé en impression bobines et feuilles.

Certifié FSC® ou PEFC sur demande

| Spécifications | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Caractéristique | Unité | Norme | | | | | | | | |
| Code | | | PPN29I17 | PPN31I17 | PPN34I17 | PPN39I17 | PPN45I17 | PPN50I17 | PPN55I17 | PPN60I17 |
| Grammage | g/m ² | ISO 536 | 29 g/m ² | 31 g/m ² | 34 g/m ² | 39 g/m ² | 45 g/m ² | 50 g/m ² | 55 g/m ² | 60 g/m ² |
| Grammage US | lbs | 24*45/500 | 19,6 | 21 | 23 | 26,4 | 30,4 | 33,8 | 37,2 | 40,5 |
| Épaisseur | µm | ISO 534 | 33,9 | 36,3 | 39,8 | 45,6 | 52,7 | 58,5 | 64,4 | 70,2 |
| Main | cm ³ /g | - | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| PPI (indicatif) | pages/inch | T 411 | 1554 | 1428 | 1286 | 1124 | 966 | 880 | 798 | 720 |
| Opacité | % | ISO 2471 | 80 | 81,5 | 81,5 | 84 | 85 | 87 | 88,5 | 90 |
| Humidité absolue | % | NF Q03-003 | 5,7 | | | | | | | |
| Papier permanent | - | ISO 9706 | OUI | | | | | | | |
| Azurant optique | - | - | NON | | | | | | | |

| Tolérance papier | |
|--|---|
| Grammage : valeur nominale + ou - 1 g/m ² | Blancheur ISO minimum : valeur nominale 1 point |
| Épaisseur : + ou - 2 µm | Opacité minimum : valeur nominale 1 point |
| PPI (indicatif) | Humidité absolue : + ou - 0,5 % |

| Tolérance façonnage |
|---|
| Raccord : 2 raccords maxi par bobine avec au minimum 60 % de bobines sans raccord |
| Laize : laize client - 0, + 2 mm |
| Diamètres bobines (100, 114 ou 120 cm) : - 3, + 2 cm |

Minimum de fabrication : cette quantité dépend de notre planning de fabrication, de la sorte, des possibilités de combinaisons de laizes et du délai de la commande. Merci de contacter votre interlocuteur commercial.

Mesure réalisée sur Jumbo rolls selon les normes en vigueur

Date de dernière validation : Février 2017

Sorte qualifiée par Hervé Brunet-Jailly, Product Manager